

BASE - Ready to use - HARD

Producto:

Micromortero con grafeno, listo al uso y bicomponente. Base cementosa con grafeno y cuarzos de granulometrías controladas para aportar una elevada resistencia con acabados a una mano sin aguas estucadas, al estilo francés. Posee alta adherencia, excelente trabajabilidad y dureza gracias a la tecnología de grafeno. No precisa lijado por su alto calibrado.

- Reducido contenido en sales solubles.
- Buena permeabilidad al vapor de agua.



Descripción:

Pasta a base de cemento para revestir pisos y paredes.

Usos:

Adecuado para revestir y decorar parámetros verticales y horizontales especialmente en Piscinas.

Aplicación:

Abrir los cubos e incorporar parte A + B y remover con una batidora hasta su completa homogenización.

Aplicar 2 capas según el espesor que se necesite, aplicar con llana de acero inclinada a 45° y ejerciendo cierta presión cuando se aplica el producto.

Según temperatura / humedad / sistema de trabajo o costumbres, se puede adaptar el producto en cuanto a secado, dureza, trabajabilidad y granulometría al gusto del cliente.



Formatos:

Base
Bicomponente: Cubo de 20kg + 1kg
Palet 44 Unidades

Consumo:

El consumo es aproximadamente de:
1 kg x m² y capa (según soporte)

Precauciones Especiales:

Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con los ojos y piel, así como la inhalación del polvo. Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. Mantener fuera del alcance de los niños. No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5°C ni superior a 30°C. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Ventajas:

Buena fluidez y trabajabilidad. Micromortero Base - Mínimo espesor por capa de 0,5 a 1mm. Fácil limpieza, con trapo húmedo y detergente neutro. Aporta gran dureza y resistencia al sustrato.

Propiedades:

- Apto tanto para humedades positivas como negativas.
- Pavimento continuo decorativo de multiples opciones cromáticas.
- Excelente adherencia sobre multiples soportes.
- No fisura.
- Retracción compensada.

Conservación:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad. Conservarse a temperatura entre 5°C y 35°C.

Características

Concepto	Resultado
Tipo	Pasta
Aspecto	Pasta blanca
Densidad aparente	1.500 kg/m ³
Tamaño max. del árido	Base 0,4 mm, Medium 0,02mm y Fino 0,08mm media o gruesa
Vida de Mezcla	2 Horas
Resistencias mecánicas (EN 1015-11)	
Compresión 28 días:	40 N/mm ² . Base
Flexión 28 días	>12 N/mm ² Sistema
Adherencia al hormigón	28 días: 5Mpa
Espesor máximo de aplicación por capa	Base: 0,5 a 5mm por capa.
Reacción al fuego (EN 13501-1)	A1
Presentación:	18,8Kg Comp. A + 1,2Kg Comp. B.

No contiene Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)

Certificados:

- Marca CE - UNE-EN 13813:2003
- Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003.
- Resistencia al impacto, UNE - EN ISO 6272-1:2012.
- Resistencia al desgaste UNE-EN 13892-4:2003.
- Clasificación reacción al fuego de revestimientos de suelos UNE-EN 13501 - 1:2007 + A1:2010.



Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.